

LIST HÀNG KHO PHÚ MỸ LÔ 48									
Thép cán nguội, thép cán nóng loại 2 có độ dày ≥ 0.57mm Ghi chú: hàng >2 tấn, bao gồm cả hàng có 2 độ dày trên cùng 1 cuộn hàng 70% hàng ≥ 0.57mm									
STT	Tên hàng	Độ dày	Khổ	Mã lô, cuộn	ĐVT	Khối lượng (net)	Mô tả chi tiết	PI	Ngày đánh giá
1	Thép cán nguội: 0.30mmx914mm SPCC	2.04.01	2	00420319040046924	KG	2,470	tole chảy đầu nặng, sét bề mặt (20% tole 2.0mm)	2	23/04/2019
2	Thép cán nguội: 0.35mmx914mm SPCC	2.04.01	2	00420319040046824	KG	2,100	tole chảy đầu nặng, sét bề mặt (20% tole 2.0mm)	2	23/04/2019
3	Thép cán nguội: 0.34mmx914mm SPCC	2.04.01	2	00420219030074913	KG	4,940	tole có nhiều điểm gấp ngang nặng cách đoạn nguyên cuộn (do xô tole bên CM)	2	12/05/2019
4	Thép cán nguội: 0.56mmx1212mm SPCCB	2.04.01	2	00420419030008513	KG	6,010	hàng gấp ngang, xước + cạ biên nặng	2	01/04/2019
5	Thép cán nguội: 0.40mmx1220mm SPCC	2.04.01	2	00420219050044713	KG	10,060	tole tết biên, đứt xô xước 2 mặt, 2 cuộn nhỏ cuốn chung do nguyên liệu HR (100% là 0.4mm)	2	27/05/2019
6	Thép cán nguội: 0.41mmx1200mm SPCC	2.04.01	2	00430119050033400	KG	2,480	300m trong cuộn hệt khổ tách cuộn, (khổ thực tế 1190) để xuất mạ xả bằng	2	06/06/2019
7	Thép cán nguội: 0.57mmx1220mm SPCC	2.04.01	2	00420319050056700	KG	3,650	tole cắt hệt khổ chia cuộn (95 % có độ dày 0.551mm)	2	29/05/2019
8	Thép cán nguội: 0.31mmx1200mm SPCCB	2.04.01	2	00430119050014800	KG	2,680	tole gấp ngang nặng cách đoạn nguyên cuộn	2	28/05/2019
9	Thép cán nguội: 0.35mmx1220mm SPCCB	2.04.01	2	00420419050000624	KG	2,760	giãn biên nặng, sét 2 biên (10% là tôn 2.0mm), lõi dây	2	16/05/2019
10	Thép cán nguội: 0.48mmx1200mm SPCCB	2.04.01	2	00420419050020428	KG	2,600	tôn nguyên liệu nhám sét,10% tole 1.0mm)	2	11/05/2019
11	Thép cán nguội: 0.56mmx1200mm SPCCB	2.04.01	2	00420319040054529	KG	4,120	NL nhám sét bề mặt , (10% là tôn 2.0mm)	2	04/06/2019
12	Thép cán nguội: 0.50mmx1220mm SPCC	2.04.01	2	00420219050045813	KG	2,440	tole gấp ngang xước nặng,	2	06/06/2019
13	Thép cán nguội: 0.50mmx1220mm SPCC	2.04.01	2	00420219050045814	KG	5,150	tole gấp ngang xước nặng	2	06/06/2019
14	Thép cán nguội: 0.40mmx1190mm SPCC	2.04.01	2	00420119030045700	KG	2,640	tole cạ biên tách cuộn, 10% là tôn 2.0mm)	2	13/05/2019
15	Thép cán nguội: 0.53mmx1220mm SPCCB	2.04.01	2	00420419050018328	KG	3,260	tôn nl chảy đầu nặng (10% là 2,0mm)	2	14/05/2019
	TỔNG CỘNG					57,360			